

SVENDBORG KULEKALK

Læsket og lagret kulekalk



1885

Læsket og lagret kulekalk

	enhed/bl.	år/type/str.	best.nr.
Hvidtekalk	25 kg	0-1 år	K 0
	25 kg	1-3 år	K 1
	25 kg	3-5 år	K 3
	25 kg	5-8 år	K 5
	25 kg	8-12 år	K 8
	25 kg	19 år	K 12
Grundkalk/Sandkalk	22 kg 0 og 00		
Kalkvand	20 ltr. dk.		
Farvepulver	Grå umbra, okker farvepulver, oxyd rød og oxyd gul. Farvepulver kan skaffes i flere farver.		
Hydratkalk	40 kg		
Hydraulisk kalk Hvid	35 kg		
Hydraulisk kalk Grå	25 kg		
Mørtel	25 kg		
Fremstillet af system grus	Bl. A-B	1 ^A : 1 1/2 ^B	1
Systemgrus		1 ^A : 2 1/2 ^B	2
		2 ^A : 1 ^B (2 1/2 ^A) : 1 ^B	3/4
	Bl. A	A (1 : 2 1/2)	5
	Bl. B	B (1 : 2 1/2)	6
Murmørtler	Bl. (1:3)	0-3 mm	7
		0-4 mm	8
		0-5 mm	9
		0-6 mm	10
Udv. puds/filtsning	Bl. A	1 ⁰ : 1 1/2 ^A	11A
		1 1/2 ⁰ : 1 1/2 ^A	11B
		1 ⁰ : 2 ^A 12	
Udv. puds	Bl. B	1 1/2 ⁰ : 1 1/2 ^B Bl. (1:3)	11A
	Bl. (1:3)	0 : 2,2 mm	15
Finpuds / Sv. -mørtel		1 ^A : 1 ⁰ (1 ⁰ : 1 ⁰⁰)	16/17
		1 ⁰ : 2 ⁰⁰ 18	
Fugemørtel (1/2 bakke - 1/2 system)	1 : 3	0-3 mm	19
	3 bakke		
	1:3	0-3 mm	20
Sokkelpuds	jura / grus	1:3	
Renset grus	20 kg	A bl.	
	20 kg	B bl.	
	20 kg	0-3 mm	
	20 kg	0-4 mm	
	20 kg	0-5 mm	
Tjæret værk	12 1/2 kg		
	20 kg		

Renoveringsmørtel			
Type A	Kulekalk	1 del A giver en:	K 100 / 750
Type B	Hydraulisk	2 dele A + 1 del B giver en	KKh 50 / 50 / 575
		1 del A + 1 del B giver en	KKh 20 / 80 / 475
Kulekalkmørtel 1:3	Bl. af lagret kulekalk		K0 / K1 / K3 / K5 år
	Sand - murmørtel		0-3 / 0-4 / 0-5 / 0-6 mm
	Sand - pudsemørtel		0-1,2 / 0-2,2 / 0-00 mm

Kulekalk

Kalk fremstilles af kalksten, som brændes og læskes, hvilket vil sige, at den brændte kalksten udblødes (udslemmes) og vådlagres. Den læskede kalk opbevares i kuler. Under lagringen findeles kalken og urenheder synker til bunds. Når den læskede kulekalk blandes med sand eller grus og udsættes for luftens påvirkning afbinder den (karbonatiserer), og kalken bliver igen til kalksten, men nu bundet sammen med sandkornene. Kulekalken lagres i mindst 3 år – jo længere den lagres, des bedre.

Kalk anvendes til

- Restaurering af kirker
- Bevaringsværdige huse
- Facader
- Som bindemiddel i mørtler

Kalk er desuden

- Antiseptisk
- Selvrensende
- Diffusions åben (åndbar)
- God til indeklima regulering

Svendborg Kulekalk fås i praktiske plasticpande med tætsluttende låg.

Kalk skal opbevares frostfrit.

For nærmere information ring venligst til os på telefon 6222 3900



SVENDBORG KULEKALK



SVENDBORG KULEKALK



Ask Askholm

MURERMESTER

Skattergade 10
57800 Svendborg
Telefon 6222 3900
Mobil 4033 8353